



SCHEDA TECNICA SULLA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

	TEMP. DI PROVA °C	FAMIGLIA																														
		BIOFUSION	DURAPRO ABS	DURAPRO ASA	DURAPRO ASA CF	DURAPRO ASA GF	DURAPRO PA12	DURAPRO PA12 CF	DURAPRO PC/PBT	DURAPRO PC/PBT CF	FLEX SEMISOFT	FLEX MEDIUM	FLEX MEDIUM ESD	FLEX MEDIUM MATT	FLEX HARD	FLEX HARD CF	WOOD	PEARL	FLAX	GREENTEC	GREENTEC PRO	GREENTEC PRO CF	PC TG	PETG	XPETG CF	XPETG MATT	XPETG REC	XPETG ESD	PLA BASIC	PLA NX2 MATT		
acetone	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
mek, metiletilchetone	20	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	
ammoniaca. 10% acqua	20	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
nitrato di ammonio (fertilizzante)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Olio ASTM n. 1	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Olio ASTM n. 2	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Olio ASTM n. 3	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
benzina normale	20	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
benzina super	20	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
bitume / asfalto	80	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
liquido per freni	80	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
cicloesano	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
olio minerale	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
dimetilformammide	20	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
acetato di etile	20	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
alcol etilico (10%)	20	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
alcol etilico (95%)	20	-	-	-	-	-	-	-	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
frigen R11	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
glicole dietilenico	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
alcol isopropilico	20	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
calcare	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
metanolo	20	-	-	-	-	-	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
cloruro di metile	20	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
tricloroetano	20	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
cloroformio	20	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
1,2 dicloroetano	20	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
olio motore	80	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
cloruro di sodio, acquatico al 10%	20	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
acido fosforico, acquatico al 10%	20	-	●	●	●	●	●	●	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
grasso al sapone di potassio	80	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	
grasso al sapone al litio	80	-	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	
grasso al sapone sodico	80	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	
acido cloridrico (1,5%)	20	○	●	●	●	●	○	○	●	●	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
acido cloridrico (10%)	20	-	-	-	-	-	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
acido solforico (2,5%)	20	○	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
acido solforico (10%)	20	-	-	-	-	-	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
tetraidrofurano (THF)	20	○	-	-	-	-	●	●	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
acqua distillata	20	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
acqua distillata	50	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
acqua distillata	80	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
acido acetico	20	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	
glicerina	20	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
soda caustica (10%)	20	○	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	
acido nitrico (3,5%)	20	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RESISTENTE	MODERATAMENTE			RESISTENTE				INSTABILE					MOLTO INSTABILE		SOLUBILE					NON SPECIFICATO										



SCHEDA TECNICA SULLA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le informazioni fornite si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Tuttavia, da ciò non può derivare una garanzia giuridicamente vincolante di proprietà specifiche. Extrudr non si assume alcuna responsabilità per l'applicazione, l'uso, il trattamento o qualsiasi altro utilizzo di queste informazioni o prodotti, nonché per le conseguenze che ne derivano. L'acquirente è pienamente responsabile dell'applicazione, dell'uso e della trasformazione dei prodotti, nonché dell'uso delle informazioni e di tutte le conseguenze che ne derivano. Extrudr non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi violazione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti di terzi, posseduti o gestiti da terzi, derivante dall'applicazione, dall'uso e dal trattamento dei prodotti e dall'uso delle informazioni da parte dell'acquirente.